

Watergedragen, transparante, matte beschermingslak welke het hout langdurig beschermt tegen vergeling.



Toepassing

- Binnentoepassing
- Balustrades
- Lambrisering
- Wanden
- Plafonds
- Prefab houten elementen
- Evt. te combineren met het kleurloze brandvertragende coatingsysteem FXP TR; Brandklasse B-s1, d0 (certificaat)

Eigenschappen

- Reduceert langdurig, verkleuring van het hout (certificaat)
- UV-licht bestendig
- Krasvast
- Hoge vulling
- Bestand tegen huishoudelijke reinigers
- Zeer matte uitstraling
- Watergedragen
- Snelle droging
- Mooie vloeiing
- Voldoet aan de eisen van MINERGO-ECO®

Product

Bindmiddelbasis: Speciale Copolymeer met een combinatie van UV-filters en Blokkers

Kleuren: Kleurloos
Transparant wit (white-wash)

Verpakking: 1 ltr, 5 ltr en 18 ltr

Verbruik: Ca. 10 m²/ltr

Glansgraad: Zeer mat (4% bij 85°C)

Dichtheid: Ca. 1,05 g/cm³

Verdunning: NVT

Opslag: Minimaal 1 jaar, koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Applicatie:

Kwast, mohairrol of verfspuit.

Hogedruk: Nozzle: 1,5-1,8 MM / Druk ca. 3 Bar

Airless: Nozzle: 0,011 - 0,013 inch

Druk: Ca. 150 – 180 Bar

Reinigen van het gereedschap: direct met water.

Extra aandacht hiervoor. Door het Kationische karakter niet compatible met andere verven. Dit kan verstoppingen van filters, de spuittip en membraam tot gevolg hebben.

Temperatuur

Minimale object-, omgevings- en materiaalt temperatuur 10°C en max. 25°C.

Niet in de volle zon of op opgewarmde ondergronden toepassen.

Objecttemperatuur dient 3°C hoger te liggen dan de dauwtemperatuur.

Droging (+20°C / 60% RV)

Stofdroog: na ca. 20 minuten

Schuurbaar: na ca. 90 minuten

Doorgedroogd: na ca. 8 uur

Stapelbaar: na ca. 16 uur

Uitgehard: na ca. 3 -4 dagen

Ondergrond

Onbehandeld hout.

De ondergrond mag maximaal 15% houtvochtgehalte bevatten.

Het geheel licht schuren (P150) waardoor er een egale licht zuigend oppervlak ontstaat en ontstoffen.

Het geheel behandelen met NCoat UV Beschermingslak Mat in een minimale natte laagdikte van 100 micrometer en egaal verdelen.

Na droging de opstaande houtvezels aftoppen door middel van schuren (P320) en ontstoffen.

Het geheel behandelen met NCoat UV Beschermingslak Mat in een minimale natte laagdikte van 100 micrometer en egaal verdelen.

Voor brandwerendheid afwerken met FXP TR systeem.

Voor extra chemicaliën-bestendigheid of meer slijtvastheid afwerken met Vista Aqua 2K PU Clear.

Bijzondere aanwijzing

Bij donkere houtsoorten zal door de hoge mate van matheid een witte waas zichtbaar zijn, die bij overlappingsen bontheid kan veroorzaken.

De mate van witheid bij de white-wash uitvoering is afhankelijk van de laagdikte.

Bij twijfel eerst een proefvlak plaatsen.

Op houten (gefineerde) panelen kan een licht roodachtige verkleuring ontstaan, die in de regel na een paar dagen in het licht weer verdwijnt.

Niet bestand tegen sommige rubbersoorten/weekmakers als bijv. de antislipdoppen onder schrijfmachines en rekenmachines.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kenteken

Zie veiligheidsblad.