

 13	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 1136	
103/CPR/130701 EN 12004 + A1:2012 PASTAFIX T Dispersion adhesive/floors and walls/internal and external	
Bond strength as: - Initial shear adhesion strength	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Shear adhesion strength: - After heat ageing - At elevated temperature - After water immersion	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$



### EIGENSCHAPPEN



PASTAFIX T is een gebruiksklare, glijvaste pastalijm die toelaat op een eenvoudige wijze faïence, keramiek, glasmosaïek, steenstrips, natuursteen enz... te verkleven op een vlakke en zuivere ondergrond. Geschikte ondergronden zijn: beton, metselwerk, pleisterwerk, cementeerwerk, cellenbeton, houtspaanplaten, gipskartonplaten, fineerplaten en beklede geëxtrudeerde PS platen.

Door zijn bestudeerde samenstelling bekom je met PASTAFIX T een veel betere aanhechting dan met een gewone mortel. Plaatsingen in dunne lagen zijn mogelijk. Met PASTAFIX T heb je nooit overschotten noch afval en tevens wordt het bevochtigen van de tegels en de ondergrond uitgeschakeld.

PASTAFIX T is een watervaste tegellijm die zowel binnen als buiten kan gebruikt worden. PASTAFIX T is geschikt voor toepassingen in "natte ruimtes" zoals bv. douches, badkamers, keukens, ... In een bestendig vochtige omgeving (bv. zwembaden) mag PASTAFIX T niet toegepast worden. In dergelijke gevallen kunnen we onze producten FLEXcement® (PLUS, PREMIUM, COMFORT) aanbevelen.

PASTAFIX T vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen en is ongevoelig voor vorst en geeft een blijvende elastische binding.

Technische parameters	Voldoet aan eis volgens NBN EN 12004 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Initiële schuifweerstand (D2)	$\geq 1$
Hechting na onderdompeling in water (D2)	$\geq 0,5$
Hechting na veroudering bij +70 °C (D2)	$\geq 1$
Hechting bij +70 °C (D2)	$\geq 1$
Hechting na opentijd van 30 minuten (E)	$\geq 0,5$
Verticale glijweerstand (T)	$\leq 0,5 \text{ mm}$

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	$\pm 1 \text{ à } 1,5 \text{ kg/mm}^2$	2 kg (12 st/karton), 8 kg en 15 kg
Kleur	Opentijd	Gebruikstemperatuur
Wit	> 20 min	+10 °C tot +30°C

# PASTAFIX T

## GEBRUIKSAANWIJZING

PASTAFIX T wordt steeds op een zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond aangebracht. Platen dienstdoend als ondergrond moeten steeds stabiel bevestigd zijn. Brengt de lijm in een dunne laag (lijmkam 4 tot 10 mm) met getande spaan of truweel op de oppervlakte aan, en zorg onmiddellijk voor een gelijke verdeling met een getande spaan. Vervolgens worden de droge tegels met een kleine draaiende beweging aangedrukt.

## OPMERKINGEN

- 30 minuten na het opbrengen van de lijm moeten de tegels geplaatst zijn.
- Het opvoegen van de tegels met voegmortel gebeurt na het drogen van de lijm. Zie onze producten JOINT HY, JOINT BREED SP en EPOXY-JOINT RG.
- Afbindtijd: minimaal 24 uur wachten alvorens op te voegen. Bij het verlijmen van volkeramische tegels minimaal 48 uur aanhouden.
- De volledige uithardingstijd bedraagt ongeveer 7 dagen bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid.
- Afbinding en het bereiken van de eindsterkte van de lijm zijn afhankelijk van temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, type ondergrond en type tegel.
- Het gereedschap wordt onmiddellijk na het gebruik met water gereinigd zodat de kleefstof niet kan aandrogen.
- Indien de tegels door hun gewicht iets afzakken, werk met de geschikte afstandhouders.

## VERPAKKING

De houdbaarheid is 12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren. Beschikbaar in 2 kg, 8 kg en 15 kg.

