

COMPAKTUNA®
LABORATORIES
RESEARCH - CONTROL - QUALITY



P.T.B.-MIX



0965

POLYTECHNISCH BEDRIJF BV/SRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM

07

017/CPR/180323

EN 998-2

P.T.B.-MIX

Droge metselmortel voor normaal gebruik/Prestatiemortel/binnen en buiten
Mortier à maçonner sec à usage courant/mortier performanciel/intérieur et extérieur
Trocken Mauermörtel für allgemeine Verwendung/nach Eignungsprüfung/Innen und Außen
Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use
TYPE G

Druksterkte/Compression/Druckfestigkeit/Compressive strength	Klasse/Classe	M15
Chloridengehalte/Teneur en Chlorures/Chloridgehalt/Contents of chloride		max. 0,02%
Brandweerstand/Résistance au feu/Brandverhalten/Reaction to fire		Euroclass A1
Waterabsorptie/Absorption d'eau/Wasseraufnahme/Water absorption	kg/m ² min ^{0,5}	0,4
Waterdampdoorlatendheid/ Perméabilité à la vapeur d'eau/ Wasserdampfdurchlässigkeit/Water vapor permeability	μ	15/35 (TV)
Thermische geleidbaarheid, /Conductivité thermique, Wärmeleitfähigkeit, Thermal conductivity,	λ _{10, dry, mat}	0,82 W/m.K, (TV,P=50%)
Volumieke massa/Masse Volumique/Dichte/Density	kg/m ³	1850 +/- 50

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
is EN ISO 9001 gecertificeerd
est certifiée EN ISO 9001
is EN ISO 9001 certificated
ist EN ISO 9001 zertifiziert
Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat : BE 04/0143