

EGALISEREN VAN ONDERGRONDEN VAN 0,5MM TOT 30MM



**BEGAANBAAR
NA 3U TOT 6U**



**AF TE WERKEN
NA 24U**



**PLASTIC
VERPAKKING**



P.T.B.-EGALISER-EN
voor dunne lagen
van 0,5 tot 10 mm.

P.T.B.-EGALISER-EN PLUS
voor lagen van 2 tot 30 mm.

**P.T.B.-COMPAKTUNA® BIEDT VOOR
ELKE VLOER DE JUISTE OPLOSSING**

Uithardingstijd (Bij + 20°C, 65% relatieve vochtigheid en + 18°C ondergrondstemperatuur)

Begaanbaar	Na ± 3 uren	Na ± 6 uren
Belastbaar	Na ± 24 uren	Na ± 24 uren
Afwerkbaar met dampopen en keramische bekleding (bv. geweven textiel, ...)	Na ± 24 uren (in 5 mm laag)	Na ± 24 uren (in 5 mm laag)
Afwerkbaar met dampdichte bekleding (bv. linoleum, PVC, kurk, parket, laminaat, ...)	Bij vochtpercentage van ≤ 2% (*)	Bij vochtpercentage van ≤ 2% (*)

TECHNISCHE PARAMETERS		Categorie en waarden conform NBN EN 13813 MPa (N/mm ²)	
		P.T.B.-EGALISER-EN	P.T.B.-EGALISER-EN PLUS
Drukweerstand	na 4 h na 24 h na 7 dagen	ca. 12 ca. 18 ca. 25	ca. 9 ca. 17 ca. 25
Buigweerstand	na 28 dagen na 4 h na 24 h na 7 dagen na 28 dagen	(C25) ca. 29 ca. 3,5 ca. 5 ca. 5,5	(C30) ≥ 30 ca. 2 ca. 4 ca. 7
Vochtgehalte	na 24h (op 5 mm)	(F5) ca. 6 ca. 4% (*)	(F7) ca. 9 ca. 4% (*)
Mengverhouding		± 5 L water per zak van 20 kg (±25%)	± 5,5 L water per zak van 25 kg (±22%)
Verbruik		± 1,55 kg/mm ² in poeder	± 1,7 kg/mm ² in poeder
Verpakking		20 kg	25 kg
Kleur		Grijs	Bruingrijs
Verwerkingstijd		± 25 min	± 30 min
Gebruikstemperatuur		+ 5°C tot + 30°C	+ 5°C tot + 30°C

(*) = Met Carbide meting (CM)