COMPAKTUNA® HYDRO

Dispersion plastique universelle pour le bricoleur

CE
0965

POLYTECHNISCH BEDRIJF BV/SRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM

11

061/CPR/130701

EN 934-2+A1

COMPAKTUNA® HYDRO
Waterdichtingsmiddel in de massa/Adjuvant hydrofuge de masse
Water resisting admixture/Dichtungsmittel für Beton
EN 934-2+A1: T.9

Chloride gehalte/ Teneur en chlorure/Chloride content/Chlorid Gehalt
< 0,1% m/m
Alkali gehalte/ Teneur en alcalins/Alkali content/Alkali Gehalt
< 0,5% m/m
Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ Korrosionsverhalten:
contains components only from EN 934-1 Annex A.1.

Caractéristiques

Rend mortier et béton: SUPER ÉTANCHE - ADHÉRENT - ÉLASTIQUE - FLEXIBLE - SANS FISSURES - MIEUX MANIABLE

COMPAKTUNA® HYDRO est utilisé comme adjuvant universel pour mortier et béton et est spécifiquement choisit quand une bonne étanchéité est recherchée e.a. dans les applications suivantes:

- Caves, réservoirs, puits d'eau, etc. ...
- Piscines, murs humides, balcons, etc. ...
- Cimentages et plafonnages de tout genre
- Rejointoiement
- Pierres naturelles: accrochage très solide sur façades et sols
- Etc.

Mode d'emploi

1. Les travaux se réalisent sur une surface propre, saine et stable.
2. COMPAKTUNA® HYDRO se dilue à l'eau de gâchage.
3. Imprégner les surfaces poreuses avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 4 parts d'eau. Cette solution est appliquée avec une brosse ou un pulvérisateur. Respectez un temps de séchage de 2 à 3 heures. Avec 1 litre de COMPAKTUNA® HYDRO, on peut en moyenne imprégner une surface de 20 m^2.
4. Couche d'adhérence: mélangez 1 part de ciment et 1 part de sable. Gâchez avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 2 parts d'eau pour obtenir une barbotine épaisse et homogène (± 18% d'eau de gâchage). Appliquez la couche d'adhérence à la brosse sur le support à une épaisseur de 1 à 2 mm. On laisse la couche d'adhérence prendre (pas durcir) avant de poursuivre le travail. Avec 1 litre de COMPAKTUNA® HYDRO, on peut en moyenne traiter une surface de 7 m^2.
5. Dans la barbotine encore humide, mettre le mortier plastique COMPAKTUNA® HYDRO.

RAPPORT DE MÉLANGE COMPAKTUNA® HYDRO SELON L'ÉPAISSEUR		
Epaisseur	Rapport de mélange	Surface avec 1 L COMPAKTUNA® HYDRO
2 à 5 mm	1 sur 3*	4 m^2 sur 4 mm d'épaisseur
5 mm à 1 cm	1 sur 4	2,3 m^2 sur 10 mm d'épaisseur
> 1 cm	1 sur 5	1 m^2 sur 2,5 cm d'épaisseur

* La solution de gâchage consiste de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 3 parts d'eau.

6. Pour des travaux de jointoiement, le mortier de jointoiement est gâché avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 3 parts d'eau pour un mortier à consistance de terre humide et avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® HYDRO et 6 parts d'eau pour un mortier liquide.

+30°
+5°

Remarques

- La consommation est donnée à titre indicatif, en bonne foi, et dépend du type de ciment, type de sable, le support, et les conditions générales de travail.
- AGITER INTENSIVEMENT AVANT USAGE!
- Protéger contre le gel.

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. **SRL POLYTECHNISCH BEDRIJF est certifié EN ISO 9001.**

COMPAKTUNA®
PTB
Tradition & Quality

P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279