P.T.B.-PU-MOUSSE CE & HR

Mousse PU universelle avec expansion contrôlée et haut rendement



Caractéristiques

- Mousse 1- composant universelle pour la contstruction.
- Mousse d'isolation professionelle applicable au pistolet avec une adhérence élevée.
- Expansion contrôlée, pas de déformation des supports.
- Aucune perte après expansion.
- Bonne pénétration du produit dans les joints les plus minces.
- Très haut rendement 1 L = 60 L après expansion.
- Isolation extrêmement élevée avec une conductivité thermique de 0,03 W/mK.
- Finition possible avec enduit ou peinture.
- Classification de resistance au feu B3.
- ECO positif, pas d'ergols endommageant l'ozone et sans effet de serre.

Applications

Convient pour l'étanchéité et l'isolation. Remplissage de tous les types d'espaces creux. Pour le remplissage des fissures, joints, joints de raccordement, murs de séparation, panneaux isolants, applications en préfabriqué, passage de conduits, de tubes, de conduits de toit, lucarnes, joints autour des fenêtres et des portes, et des connexions des plaques de plâtre.

Technische parameters		
Base:	Prépolymère polyuréthane de haute qualité	
Aspect:	Structure de mousse couleur beige.	
Résistance au cisaillement:	BS 5241	11 N/cm^2
Classification résistance au feu:	DIN1402-1	B3
Rendement:	45 l libre expansion	
Conductivité thermique:	0,03W/m,K	
Résistance à la température:	Long terme: -50°C tot +90°C Court terme: -65°C tot +130°C	

Densité	Consommation	Emballage
25-30 kg/m^3	Rendement après expansion : 45 litres.	12 cartouches de 750 ml par boîte.
Couleur	**Temps d'utilisation**	**Température d'application**
Blanc cassé	Formation de peau : 23°C & 50% RV - 10-15 min Découpable : 23°C & 50% RV - 30-40 min	Entre + 5°C et + 30°C

P.T.B.-PU-MOUSSE CE & HR

Utilisation

Tous les supports doivent être solides, dépoussiérés, dégraissés, secs et exempts de parties friables.
Enlever les pièces détachées et nettoyer les joints méticuleusement.
Asperger ou humidifier légèrement les surfaces poreuses avec de l'eau.
Secouer fortement au moins 30 fois avant utilisation.
Enlever le capuchon et visser la bombe sur le pistolet. La quantité de mousse peut être dosée selon le réglage du pistolet et de la gachette.
Remplir le joint à 80 %.

Nettoyage

Nettoyage du pistolet et la mousse non-durcie avec le P.T.B.-PU-CLEANER. Pour une bonne utilisation rincer le pistolet régulièrement avec P.T.B.-PU-CLEANER (ainsi que l'embout de la cartouche).

Emballage

Cartouche de 750 ml. (12 cartouches de 750 ml/boîte)
Conservation 12 mois dans l'emballage fermé entre +5°C et +25°C.





Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432

COMPAKTUNA®
Tradition & Quality

P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark III
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
T +32 9 221 11 16 - F +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279