# SEAL-ALL®
# CHEMICAL ANCHOR

## Ancrage chimique



## Properiétés

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR est un ancrage chimique à deux composants. Permet un excellent ancrage des tiges filetées, boulons, vis et autres dans les substrats creux et solides. Les exemples sont la maçonnerie, la brique creuse, le béton et le béton cellulaire. SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR est également une solution parfaite pour l'ancrage durable des stores, des cadres de fenêtres et des rampes.

Avantages:
- Durcissement rapide
- Universellement applicable
- Extrêmement solide
- Convient aux substrats légèrement humides
- Temps de durcissement extrêmement court
- Haute résistance des matériaux d'ancrage

Certifications:
• 0756-CPD-0434 15
• ETA 11/0445
• ETAG 001-1 et 5, option

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Densité | 1,80 g/ml |
| Résistance au gel | -15°C |
| Température de traitement | +5°C à + 35°C |
| Consistance | Pâte thixotropique |
| Base | Polyester sans styrène |
| Résistance typique à la traction | 11 MPa |
| Résistance typique à la flexion | 25 MPa |
| Résistance à la compression typique | 60 MPa |

Durcissement

| Temperature matière de base (°C) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5 à 0 | 0 à 5 | 5 à 10 | 10 à 20 | 20 à 30 | 30 à 35 | +35 |
| Gélification et durée du travail (min.) | | | | | | |
| 90 | 45 | 23 | 15 | 6 | 4 | 2 |
| Temps de durcissement total (min.) | | | | | | |
| 360 | 180 | 120 | 80 | 45 | 25 | 20 |

# SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR

## Applications

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR peut être utilisé pour l'ancrage:

- Barres et balustrades en acier.
- Ancrage dans le béton, les blocs de vent, la maçonnerie pleine et la brique creuse.
- Ancrage des fixations mécaniques.

SEAL-ALL® CHEMICAL ANCHOR ne peut pas être appliqué sur PE, PP et PTFE.
Pour l'ancrage d'une masse critique, veuillez nous contacter.

## Mode d'emploi

- Coupez le tube au niveau du raccord et montez la buse.
- Il est important de ne pas utiliser les 10 premiers cm de l'adhésif et d'attendre que la couleur soit homogène.
- Un pistolet à cartouches standard peut être utilisé.
- Si le temps d'application a été dépassé, la buse de mélange doit être changée.
- Les supports doivent être exempts de poussière et de graisse.
- Après utilisation, se nettoyer soigneusement les mains avec du savon, de l'eau et une crème hydratante pour les mains.

## Emballage

- 1 cartouche contient 300 ml de produit
- 12 cartouches par carton

## Conservation

- Se conserve minimum 18 mois après la date de production dans son emballage d'origine non-ouvert dans des conditions atmosphériques normales.
- Conserver à l'abri du gel et au sec.

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. **SRL POLYTECHNISCH BEDRIJF est certifié EN ISO 9001.**

COMPAKTUNA®
Tradition & Quality

**P.T.B.-COMPAKTUNA®**
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279