P.T.B.-EPOXY-JOINT

Tweecomponenten epoxyhars



Eigenschappen

P.T.B.-EPOXY-JOINT is een tweecomponenten epoxyhars voor het voegen en verlijmen van keramische tegels, mozaïeken en zuurvaste tegels. P.T.B.-EPOXY-JOINT is geschikt voor horizontaal en verticaal voegwerk tot 10 mm.
Uitgehard bezit P.T.B.-EPOXY-JOINT een hoge mechanische weerstand, een goede weerstand aan diverse scheikundige producten en een gesloten structuur.
P.T.B.-EPOXY-JOINT wordt gebruikt voor keukenbladen, badkamers, afvoerkanalen in melkerijen en brouwerijen, laboratoria, industrie, enz.

BEREKEN UW VERBRUIK OP COMPAKTUNA.be

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Beide componenten volledig mengen (3 gewichtsdelen uit emmer + 1 gewichtsdeel uit deksel)	Afhankelijk van type lijmkam of van de breedte en de diepte van de voegen	1,5 kg (12 st/karton) 5 kg (op aanvraag)
Kleur	**Verwerkingstijd**	**Gebruikstemperatuur**
Gebroken wit, beige, zilvergrijs, donkergrijs, antraciet	± 45 min (+ 20°C)	+ 15°C tot + 30°C

P.T.B.-EPOXY-JOINT

Gebruiksaanwijzing

De minimum verwerkingstemperatuur van P.T.B.-EPOXY-JOINT is + 15°C. De ondergrond moet vetvrij, zuiver en droog zijn. Het dragen van gummihandschoenen is aan te bevelen.

Het mengen

De inhoud van het dekselcompartiment volledig bij het emmergedeelte voegen. Indien men een kleinere hoeveelheid wenst te maken moet dit steeds nauwkeurig afgewogen worden in de verhouding 3 gewichtsdelen component A (emmer) voor 1 gewichtsdeel component B (deksel). Beide componenten worden homogeen gemengd, hetzij met de hand, hetzij zeer traag mechanisch (minimum 3 min.) zodat een homogene kleur ontstaat.

Het aanbrengen als lijm

Met behulp van een getande spaan of truweel brengt men de lijm aan op de te plaatsen tegel. Met een lijmkam of een getande spaan trekt men rillen in het oppervlak. Vervolgens worden de tegels met een kleine , draaiende beweging tegen de ondergrond aangebracht.

Het aanbrengen als voegproduct

Met behulp van een tegelvoegwisser brengt men de voegmassa in de voegen zodanig dat die volledig gevuld zijn. Het overtollige materiaal wordt diagonaal afgeschraapt. De achtergebleven laag op de tegels wordt met een harde spons en zo weinig mogelijk warm water, met een draaiende beweging, geëmulgeerd. De emulsie wordt met een zachte spons opgenomen. De spons wordt veelvuldig gespoeld in warm water. De verwerkingstijd vanaf het mengen bedraagt ± 45 minuten bij + 20°C. Bij hogere temperaturen wordt die aanzienlijk verkort. Een eventueel achtergebleven sluier kan met een weinig brandalco hol verwijderd worden na ± 5 - 7 uur.

Reinigen van het gereedschap

Het gebruikte materiaal kan, zolang de reactie nog niet begonnen is, ge-makkelijk afgespoeld worden in lauw water.

Kleurvastheid

Door invloed van U.V.-stralen kan, vooral bij de bleke tinten, vergeling optreden.

Voorzorgen

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ het gezicht. Lees aandachtig de H- en P-zinnen op de verpakking. Vraag de veiligheidsfiche.

Beschikbaar in volgende kleuren

(de kleuren worden bij benadering weergegeven)

gebroken wit

beige

zilvergrijs

donkergrijs

antraciet

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.Certificaat: BE 04/01432

COMPAKTUNA®

PTB

Tradition & Quality

P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Ons groen nummer: 0800/92279