




P.T.B.-MASSA-DICHTINGSMIDDEL

Voor mortel en beton

 0965
POLYTECHNISCH BEDRIJF BV/SRL – P.T.B.-COMPAKTUNA® INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM
13 077/CPRI/130701 EN 934-2+A1
P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL Waterdichtingsmiddel in de massa/Adjuvant hydrofuge de masse Water resisting admixture/Dichtungsmittel für Beton EN 934-2+A1: T.9
Chloride gehalte/ Teneur en chlorure/Chloride content/Chlorid Gehalt < 0,1% m/m Alkali gehalte/ Teneur en alcalins/Alkali content/Alkali Gehalt < 0,5% m/m Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ Korrosionsverhalten: contains components only from EN 934-1 Annex A.1.



Eigenschappen

Geeft een verhoogde waterdichtheid aan beton, cementeerwerk, voegwerk, enz. Geeft een plastificerende werking zodat een gunstiger water/cement factor kan toegepast worden.



Dosering

P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL wordt steeds aan het aanmaakwater toegevoegd in een concentratie van 0,5 à 1% op het cementgewicht.

Bij dosering in beton, waarbij 0,5 en 1% P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL op het cementgewicht (CEM I 42,5 R) toegevoegd wordt, worden volgende resultaten bekomen:

Na onderdompeling in water is de referentie volledig verzadigd na 24 uur. De waterindringing na 28 dagen met 0,5% bleef beperkt tot ± 5 mm, en deze met 1% tot ± 3 mm.

Een uitgebreid technisch rapport met meetresultaten kan bekomen worden op simpele aanvraag.



+30°

Opmerkingen

+5°

- Schudden vóór gebruik!
- Mag niet samen gebruikt worden met P.T.B.-ANTIGEL.
- Brengt lucht in de mortel en het beton en kan aldus de sterkte beïnvloeden.

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund toevoegen aan het aanmaakwater	± 0,5% à 1% van het cementgewicht	1 L (12 st/karton), 5 L
Kleur	Gebruikstemperatuur	
Kleurloos	+ 5°C tot + 30°C	

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan geschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. BV POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.



P.T.B.-COMPACTUNA®
 Industriepark III
 Industriepark - Zwijnaarde 6
 9052 Gent - België
 T +32 9 221 11 16 - F +32 9 221 85 01
 RPR Gent RPM
 E-mail: info@compactuna.be
 Website: www.compaktuna.be
 Ons groen nummer: 0800/92279