

COMPAKTUNA®

**PANOCOL®**

Enduit d'accrochage,  
d'armature et enduit colle résistant à l'eau

 18		
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM		
511/CPR/180702 EN 998-1: 2016 PANOCOL® General purpose rendering mortar Type GP		
Water absorption	W <sub>c2</sub>	
Adhesion	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	FP: B



**CARACTÉRISTIQUES**



PANOCOL® est un enduit sec à base de ciment, prêt à l'emploi et avec une très grande étanchéité, convenant pour des applications tant intérieures qu'extérieures.

PANOCOL® est composé de ciment, de sables de quartz sélectionnés et d'additifs de haute qualité pour améliorer l'adhérence sur différents matériaux comme des matériaux d'isolation divers et plaques de construction. Par simple ajout d'eau, on obtient un enduit d'armature, d'accrochage et enduit colle résistant à l'eau.

PANOCOL® Les principales caractéristiques de PANOCOL® sont son étanchéité exceptionnelle, sa très bonne ouvrabilité et une bonne résistance à l'eau. En plus PANOCOL® connaît un retrait très faible et de ce fait ne déformera pas les éléments à coller comme des plaques de construction et plaques d'isolation en EPS.

PANOCOL® est utilisé pour la pose et la décoration de plaques d'isolation en EPS et XPS.

PANOCOL® peut être classé comme CS IV W<sub>c2</sub>.

Caractéristique techniques	Catégorie et valeurs conforme EN 998-1 : 2016
Résistance à la compression	CS IV
Résistance à la traction	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Absorption d'eau (capillaire)	W <sub>c2</sub>
Résistance à la diffusion de vapeur μ	≤ 25
Conductivité thermique λ (P = 50)	0,45 W/mK

<b>Rapport de mélange</b>	<b>Consommation</b>	<b>Emballage</b>
±4,50 L à 5 L d'eau par sac de 25 kg (±18% à 20% eau)	±1,5 kg/mm <sup>2</sup> en poudre	25 kg PE
<b>Couleur</b>	<b>Temps d'utilisation</b>	<b>Température d'application</b>
Gris	2 heures	+5 °C jusqu'à +30 °C (support & environnement)

## MODE D'EMPLOI

### 1. Support

L'application se fera toujours sur un support brut, propre, sain, débarrassé de poussière, traces d'huile et de particules détachées et qui a une portance suffisante. Les supports absorbants et irrégulier seront d'abord humidifiés ou traités avec une solution de COMPAKTUNA® (PRO)/eau (1/4) ou avec le PRIMER PO. Les supports appropriés sont la maçonnerie en briques, blocs de construction, les surfaces en béton, le béton coulé, à base de plâtre, plaques d'isolation, plaques de construction légère et parois préfabriquées.

### 2. Application

**Enduit :** PANOCOL® se prépare avec 18% à 20% d'eau, c.-à-d. ±4,5 L à 5 L eau par sac de 25 kg selon la consistance souhaitée. Par sac de 25 kg, verser la quantité d'eau nécessaire dans une cuve et ajouter lentement et uniformément l'enduit sec. Mélanger le tout intensément avec un mixer lent durant 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une masse homogène sans grumeaux. On laisse l'enduit reposer pendant 2 minutes pour ensuite mélanger encore une fois intensément. Appliquer sur le support le mortier préparé soit manuellement avec une plâtrasse. Répartir et égaliser PANOCOL® avec une règle égaliseuse ou une latte droite jusqu'à l'épaisseur voulue. Pour coller des éléments décoratifs l'enduit est peigné avec un peigne à colle. Pour des applications à l'extérieur nous conseillons d'appliquer également de la colle à l'arrière de l'élément à coller et de poser ensuite d'un petit mouvement tournant dans l'enduit encore fraîche pour ainsi obtenir un encollage à 100%. Pour certains éléments décoratifs, il peut être conseillé de gâcher le PANOCOL® avec une solution de 1 part de COMPAKTUNA® PRO et une part d'eau.

## REMARQUES

- Avec certaines plaques la surface doit être d'abord poncée pour la rendre rugueuse.
- Nous conseillons en cas de doute de réaliser un essai d'adhérence.
- L'enduit frais est protégé pendant les premières 24 heures contre la pluie battante et un séchage prématuré.
- Plus particulièrement dans le cas d'une exposition directe au soleil et au vent des précautions adaptées sont à prendre, comme la protection de la façade avec une bâche contre l'échafaudage.
- Ne pas travailler le produit par une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C pendant les premiers 48 heures. (tant pour le support que pour la température environnante)

## EMBALLAGE

PANOCOL® est disponible en couleur gris en sacs de polyéthylène de 25 kg. La durée de conservation est de 12 mois dans l'emballage original, fermé et conservé au sec.

