


COMPAKTUNA®

PLASPACTUNA®

Barbotine d'étanchéité

 05	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM	
CPR/220810 EN 998-1:2016 PLASPACTUNA® General purpose plastering mortar TYPE GP	
Water absorption Adhesion	WC2 ≥ 1 N/mm ² - Type GP



CARACTÉRISTIQUES



PLASPACTUNA® est une composition sèche qui donne un badigeonnage prêt à l'emploi par la simple addition d'eau. Un revêtement de PLASPACTUNA® a une étanchéité élevée ainsi qu'une excellente adhérence.

PLASPACTUNA® est facile à peindre avec une peinture perméable à la vapeur d'eau et se laisse finir décorativement avec un rouleau de structure. On peut colorer le PLASPACTUNA® avec des pigments p.ex. PIGMENT M.

PLASPACTUNA® s'applique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur du béton et sur tout ouvrage en maçonnerie, pour protéger des murs de fondation et pour étancher des puits d'eau de pluie, des parties humides dans des caves, des puits, des tuyaux en béton, etc. PLASPACTUNA® s'emploie aussi bien en surface qu'en sous-sol. PLASPACTUNA® est également utilisé pour l'imperméabilisation d'un étang peu profond.

PLASPACTUNA® peut être classé comme CS IV W_c2.

Caractéristiques techniques	Catégorie et valeurs conforme NBN EN 998-1
Résistance à la compression (après 28 jours)	CS IV ca. 30 MPa
Résistance à la traction (adhérence)	≥ 1 N/mm ²
Absorption d'eau (capillaire)	W _c 2 ≤ 0,2 kg/m ² .min0,5
Résistance à la diffusion de vapeur (μ)	≤ 25
Conductivité thermique (λ)	≤ 0,76 W/m.K
Réaction au feu	F

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Mortier: ±4,5 L à 5 L d'eau/ sac de 20 kg (±22 à 25%) Badigeonnage: ±5 L à 6 L d'eau/ sac de 20 kg (±25 à 30%)	1,4 kg/mm ² en poudre	20 kg PE
Couleur	Temps d'utilisation	Température d'application
Gris et blanc	±45 min.	+5 °C jusqu'à +30 °C

MODE D'EMPLOI

L'application se fera toujours sur un support stable, pur, sain, débarrassé de poussières et de traces d'huile, à une température de +5 °C au minimum. Des supports poreux sont préalablement apprêtés avec PRIMER PO ou une dilution COMPACTUNA® (PRO/eau 1/4). Le salpêtre éventuel et d'anciennes couches de peinture ou d'enduit sont d'abord entièrement enlevés. Les fissures, cavités et joints sont réparés préalablement avec du PLASPACTUNA® gâché en une consistance de mortier ou avec un mélange de RAPOLITH®-ciment rapide et de COMPACTUNA® (PRO). Les angles horizontaux ou verticaux peuvent également être préparés à l'avance avec RAPOLITH®. Après cette préparation, le support est apprêté avec le PRIMER PO ou le diluant COMPACTUNA® (PRO) 1/4.

Pour obtenir un badigeonnage de PLASPACTUNA®, la poudre sèche doit être gâchée avec environ 25% à 30% d'eau c.-à-d. ±5 L à 6 L d'eau sur 20 kg de produit jusqu'à ce que soit obtenue une masse épaisse exempte de grumeaux. Au terme d'un mélange soigneux, il faut laisser reposer le badigeonnage ainsi obtenu pendant 5 minutes. Ensuite le badigeonnage doit être une nouvelle fois mélangé intensivement. Le badigeonnage est à présent prêt à l'emploi.

PLASPACTUNA® s'applique avec une brosse large, jusqu'à ce que l'on obtienne une couche épaisse uniforme et exempte de pores. Une deuxième couche est appliquée après 24 heures et après avoir éventuellement humidifié légèrement la première couche. Une couche de finition décorative est, si nécessaire, appliquée dans une troisième couche supplémentaire.

Épaisseur minimale totale du badigeonnage : 2 mm. Épaisseur totale maximale de 3 mm.

EMBALLAGE

PLASPACTUNA® est disponible en des sacs en polyéthylène de 20 kg. La durée de conservation est de 12 mois dans l'emballage original, fermé et conservé au sec.

