

KIES JE VOEGZAND

Afhankelijk van de kleur van uw kleiklinkers kiest u een voegzand met een aangepaste kleur

► Kwartszand WIT



► Kwartszand DONKERBRUIN



► Kwartszand ZWART



TECHNISCHE INFO & VERBRUIK

Mengverhouding	Onverdund
Verbruik	0,5 tot 1 L/m ² , afhankelijk van de voegbreedte en porositeit van de tegel
Verpakking	5 L
Kleur	Wit
Droogtijd	24 uur
Gebruiks-temperatuur	+10 °C tot +30 °C

► Ontdek ook FLOWJOINT® & FLOWJOINT® FLEX

INVOEGEN VAN KASSEIEN EN BLAUWE HARD STEEN



COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

SEAL-ALL® JOINT



COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

 A MEMBER OF
HOLCIM GROUP

SEAL-ALL® JOINT

BINDT ZANVOEGEN EN BESCHERMT POREUZE TEGELS

Beschermt tegen erosie

Vermindert onkruidgroei

Watergedragen



SEAL-ALL® JOINT wordt gebruikt om zandvoegen tussen betonklinkers en kleiklinkers te binden. Hierbij wordt erosie door wind en onkruid tegengegaan en uitgesteld in de tijd. Wordt specifiek toegepast waar door de geringe voegbreedte geen voegmortels kunnen toegepast worden (maximum 2 mm breed).

SEAL-ALL® JOINT zal tevens het oppervlak van de klinkers enigzins waterafstotend maken, waardoor deze extra beschermd worden tegen indringend vuil. Hierbij kan het oppervlakteaspect wijzigen van kleur. Over het algemeen wordt een diepere intense kleur bekomen.

SEAL-ALL® JOINT is een watergedragen suspensie en kan aanleiding geven tot filmvorming, zeker op niet-poreuze materialen zoals blauwe hardsteen, volkeramische tegels, enz. Een toepassing op niet-poreuze tegeloppervlakken wordt dan ook afgeraden.

WERKWIJZE

STAP 1



Kleiklinkers invoegen met GEDROOGDKWARTSZAND, in een kleur naar keuze (zie achterkant).

STAP 2



De zandvoegen verdichten met een trilplaat of rubberen hamer, zodat de zandkorrels effectief gebonden kunnen worden.

STAP 3



SEAL-ALL® JOINT aanbrengen met een vernevelaar tot de voegen en het oppervlak volledig verzadigd zijn.

STAP 4



Vermijd plasvorming door de resthoeveelheid product met een trekker in de voeg te keren.

