



CE 24	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM 07 0965	
171/CPR/240508 EN 998-2:2016 MIX M15 ECO Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use TYPE G	
Compressive strength Water absorption Contents of chloride	Class: M15 kg/m²·min ^{0,5} : 0,5 max. 0,02%



CARACTÉRISTIQUES



+30 °C

+5 °C

Mortier de maçonnerie sec, prêt à l'emploi, composé de sable nettoyé et tamisé, de ciment, d'adjuvants d'une qualité exceptionnelle.

A part d'une maniabilité très plastique et une résistance élevée, le MIX M15 ECO possède l'avantage qu'après malaxage avec de l'eau, le mortier reste homogène (il n'y a pas d'eau sur le mortier).

Au vu de sa résistance en compression élevée, MIX M15 ECO peut être utilisé pour des construction portantes.

La réduction des émissions de CO₂ est obtenue pour des produits qui, pour la même application, offrent les mêmes performances que les produits existants et commercialisés. Le label ECO reflète un effort significatif de COMPAKTUNA pour réduire l'empreinte carbone des nouveaux produits.

Caractéristiques techniques

Catégorie et valeurs
conforme NBN EN 998-2

Résistance à la compression (après 28 jours)
Absorption d'eau

≥ 15 N/mm² => M15
0,5 kg/m² .min^{0,5}

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
±2,6 L d'eau par sac de 20 kg (±13%)	En fonction du largeur des briques et de l'épaisseur des joints	20 kg PE
Couleur	Temps d'utilisation	Température d'application
Gris	±3 heures	+5 °C jusqu'à +30 °C

MIX M15 ECO

MODE D'EMPLOI

MIX M15 ECO doit être gâché avec environ 13 % d'eau; c.-à.-d. $\pm 2,6$ L d'eau sur 20 kg de produit. Quand le mortier sèche, le protéger contre le gel, les précipitations, le vent violent et le soleil direct. Les ouvrages doivent rester protégés contre le froid, la pluie battante et le vent.

EMBALLAGE

MIX M15 ECO est disponible en couleur gris en sacs de polyéthylène de 20 kg. La durée de conservation est de 12 mois dans l'emballage original, fermé et conservé au sec.

