

MIX M15 ECO

Gebruiksklare metselmortel

CE 24	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM	
07 0965	
171/CPR/240508 EN 998-2:2016 MIX M15 ECO Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use TYPE G	
Compressive strength	Class: M15
Water absorption	kg/m²·min ^{0,5} : 0,5
Contents of chloride	max. 0,02%



EIGENSCHAPPEN



+30 °C

+5 °C

Gebruiksklare droge metselmortel samengesteld uit gereinigd en gezeefd zand, cement, toeslagstoffen van uitzonderlijke kwaliteit.

Naast een zeer plastische verwerkbaarheid en hoge weerstand bezit MIX M15 ECO het voordeel dat na het mengen met water, de mortel homogeen blijft (er komt geen water op de mortel).

Gezien zijn hoge druksterkte is MIX M15 ECO geschikt voor dragend metselwerk.

De CO₂-reductie wordt bereikt voor producten die voor eenzelfde toepassing, dezelfde prestaties leveren in vergelijking met bestaande en gecommercialiseerde producten. Het ECO-label weerspiegelt een aantoonbaar aanzienlijke inspanning van COMPACTUNA om de CO₂-voetafdruk van nieuwe producten te verminderen.

Technische parameters	Categorie en waarden conform NBN EN 998-2
Druksterkte (na 28 dagen)	≥ 15 N/mm² => M15
Waterabsorptie	0,5 kg/m² .min ^{0,5}

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
±2,6 L water per zak van 20 kg (±13%)	Afhankelijk van steenbreedte en voegdikte	20 kg PE
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Grijs	±3 uur	+5 °C tot +30 °C

MIX M15 ECO

GEBRUIKSAANWIJZING

MIX M15 ECO wordt aangemaakt met ongeveer $\pm 13\%$ water d.w.z. ongeveer $\pm 2,6$ L water op 20 kg product. Uittrogend metselwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. De werken moeten beschut blijven tegen koude, slagregen en wind.

VERPAKKING

MIX M15 ECO is leverbaar in grijze kleur in polyethyleen zakken van 20 kg. De houdbaarheid is 12 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

