

REFRACTAIRE MIX M40

Mortier réfractaire

CE	
06	
COMPAKTUNA® bv/srl INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6 9052 GENT – BELGIUM	
0965	
030/CPR/210331	
EN 998-2	
REFRACTAIRE MIX M40	
Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use	
TYPE G	
Compressive strength	Class: M40
Water absorption	0,6 kg/m².min ^{0,5}



CARACTÉRISTIQUES



+30 °C

+5 °C

REFRACTAIRE MIX M40 est un mortier réfractaire prêt à l'emploi qui possède en même temps une prise plus rapide qu'un mortier traditionnel.

REFRACTAIRE MIX M40 s'utilise pour la maçonnerie et le jointoiement de cheminées, de feux ouverts, de barbecues, de boisseaux, ou comme enduit pour des feux ouverts.

Caractéristiques techniques

Valeurs conforme NBN EN 998-2

Résistance à la compression (après 28 jours)
Absorption d'eau

≥ 40 N/mm² => M40
0,6 kg/m².min^{0,5}

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Maçonnerie/enduit: ±3,5 L à 5 L d'eau par sac de 25 kg (14 à 20%) Joints: ±2,5 L à 3,75 L d'eau par sac de 25 kg (10 à 15%)	Maçonnerie/enduit: ±1,8 kg/mm/m² en poudre Joints: ±250 g/mètre courant	5 & 25 kg PE
Couleur	Temps d'utilisation	Temp. d'application
Gris-brun	Max. 45 minutes	+5 °C jusqu'à +30 °C

REFRACTAIRE MIX M40

MODE D'EMPLOI

Travailler uniquement sur un support , et humidifié dans le cas d'un support poreux. Pour la maçonnerie le REFRACTAIRE MIX M40 doit être gâché avec 14% à 20% d'eau, c.-à-d. environ 3,5 L à 5 L d'eau sur 25 kg de produit. Pour le jointoiement le REFRACTAIRE MIX M40 doit être gâché avec 10% à 15% d'eau, c.-à-d. environ 2,5 L à 3,75 L d'eau sur 25 kg de produit. Après le durcissement de quelques jours on chauffe peu à peu.

REMARQUES

- REFRACTAIRE MIX M40 est un produit prêt à l'emploi. On ne peut y ajouter ni ciment ni dispersion plastique ni sable ni autres additifs.
- REFRACTAIRE MIX M40 peut être utilisé pour des applications jusqu'à +450 °C maximum.

EMBALLAGE

REFRACTAIRE MIX M40 est disponible en couleur gris-brun en sacs de polyéthylène de 25 kg et de 5 kg. La durée de conservation est de 12 mois dans l'emballage original, fermé et conservé au sec.

