

GUIDE DES COLLES CARRELAGE

Carrelage en céramique - applications intérieures ⁽⁷⁾

Carrelage en céramique - applications intérieures ⁽⁷⁾													
		CIMENT-FORT PLUS	VARIOFLEX	NORMIFLEX	NORMIFLEX EXTRA	FLEX-ÉPAIS	FLEXciment®	FLEXciment® ECO	FLEXciment® PLUS	FLEXciment® COMFORT	FLEXciment® RAPID	FLEXciment® XXL	FLEXciment® PREMIUM
Formats carrelages ⁽⁵⁾		C1	C2 TE	C2 TE	C2 E	C2 TE	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 E S2	C2 TE S2			
APPLICATIONS SOL													
chapes en ciment sans chauffage au sol	≤ 40 × 40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 60 × 60 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 180 × 30 cm ⁽²⁾	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	formats plus grand ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
chapes en ciment avec chauffage au sol ⁽⁸⁾	≤ 40 × 40 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 60 × 60 cm	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 180 × 30 cm ⁽²⁾	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	formats plus grand ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
collage dalle sur dalle	≤ 60 × 60 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	formats plus grand ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
chape anhydrite ⁽³⁾	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bois ^{(1) (9)}	≤ 60 × 60 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
supports couverts par la MEMBRANE LIQ	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
supports couverts par la NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 290	≤ 60 × 60 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
béton ⁽⁴⁾	≤ 60 × 60 cm	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APPLICATIONS MUR													
enduit de ciment	≤ 40 × 40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	≤ 60 × 60 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	formats plus grand ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
plaques de plâtre et de gypse	≤ 40 × 40 cm	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	≤ 60 × 60 cm	-	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
panneaux de construction ⁽⁶⁾	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
supports couverts par la MEMBRANE LIQ	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
supports couverts par la NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 290	≤ 60 × 60 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

Application non recommandée -

Application possible ✓

Application recommandée ✓



Pour les chantiers spécifiques, nous sommes heureux de fournir des conseils techniques personnalisés.

BE: 0800 92 279

(1) Les supports en bois doivent toujours être fixés de manière stable et protégés de l'humidité ; les panneaux en fibres de bois ne conviennent pas.

(2) Tant que les carrelages ne sont pas posés en quinconce pour permettre un joint de dilatation.

(3) Poncer la chape anhydrite, teneur en humidité < 0,3 %, appliquer une couche de fond avec PRIMER PO et laisser sécher, préférer FLEXciment® RAPID comme colle à carrelage à utiliser.

(4) Le sol en béton doit avoir au moins 3 mois et être dégraissé. Si nécessaire, il est recommandé d'appliquer un primaire d'accrochage.

(5) L'épaisseur de la couche de colle est adaptée à la taille des carrelages.

(6) Les panneaux de construction qui ne sont pas compatibles doivent être prétraités.

(7) Le taux de collage des carrelages doit toujours être de 80 % - la consistance de la colle et la technique de collage doivent être adaptées - pour les carrelages de plus de 60 × 60 cm, nous recommandons de viser un taux de collage de 100 %.

(8) Chauffage au sol à base d'eau chaude avec une température maximale de 50°C.

(9) Après l'application du primer.

Consultez nos fiches techniques pour toutes les informations techniques.