

TEGELLIJMWIJZER

Keramische tegels – binnentoepassingen ⁽⁷⁾

		KLEFFCEMENT PLUS	VARIOFLEX	NORMFLEX	NORMFLEX EXTRA	DIKBED-FLEX	FLEXcement®	FLEXcement® ECO	FLEXcement® PLUS	FLEXcement® COMFORT	FLEXcement® RAPID	FLEXcement® XXL	FLEXcement® PREMIUM
Tegelformaten ⁽⁵⁾		C1	C2 TE	C2 TE	C2 E	C2 TE	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 E S2	C2 TE S2			
VLOERTOEPASSINGEN													
cementdeklvoer zonder vloerverwarming	≤ 40 × 40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 60 × 60 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 180 × 30 cm ⁽²⁾	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	grotere formaten ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
cementdeklvoer met vloerverwarming ⁽⁸⁾	≤ 40 × 40 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 60 × 60 cm	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 180 × 30 cm ⁽²⁾	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	grotere formaten ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
tegel op tegel verlijming	≤ 60 × 60 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	grotere formaten ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
anhydriet chape ⁽³⁾	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
houten ondergrond ⁽¹⁾⁽⁹⁾	≤ 60 × 60 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ondergronden afgedicht met MEMBRANE LIQ	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ondergronden afgedicht met AFDICHTINGSMAT 290	≤ 60 × 60 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
betonnen vloer ⁽⁴⁾	≤ 60 × 60 cm	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUURTOEPASSINGEN													
cementbepleistering	≤ 40 × 40 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	≤ 60 × 60 cm	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	grotere formaten ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
gipsbepleistering & gipskartonplaten	≤ 40 × 40 cm	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
	≤ 60 × 60 cm	-	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
bouwplaten ⁽⁶⁾	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
ondergronden afgedicht met MEMBRANE LIQ	≤ 100 × 100 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
ondergronden afgedicht met AFDICHTINGSMAT 290	≤ 60 × 60 cm	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

Toepassing niet aanbevolen	-
Toepassing mogelijk	✓
Toepassing aanbevolen	✓



Voor specifieke werven, verlenen we graag een aangepast technisch advies

BE: 0800 92 279
NL: 0800 025 55 98

- Houten ondergronden zijn steeds stabiel bevestigd en afgeschermd van vocht, houtvezelplaten zijn niet geschikt.
- Voor zo ver de voegen doorlopen en de tegels niet in verband liggen.
- Anhydriet chape opschuren, vochtgehalte < 0,3%, primen met PRIMER PO en laten drogen, voorkeur gaat uit naar FLEXcement® RAPID als te gebruiken tegellijm.
- Betonnen vloer is minstens 3 maand oud en ontvet. Indien nodig, een hechtpriemer wordt aanbevolen.
- Lijm laagdikte wordt aangepast aan tegelformaat.
- Bouwplaten die niet compatibel zijn, dienen voorbehandeld.
- Verlijmingsgraad van de tegels dient steeds 80% te bedragen – de lijmconsistentie en verlijmingstechniek dient te worden aangepast – voor tegels groter dan 60 × 60 cm adviseren we te streven naar een 100% verlijming.
- Vloerverwarming op basis van warm water met een maximum temperatuur van maximum 50°C.
- Na primen.

Raadpleeg onze technische fiches voor alle technische info.