



Product data
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
click



versie: 1/02/2021

NL












Afmetingen en basisinformatie







		Grote Planken	Planken XL	Visgraat	Tegels	
Breedte	ISO24337	225	240	125	600	mm
Lengte	ISO24337	1524	2000	750	900	mm
Aantal panelen per pak	-	8	5	24	4	pc
m ² per pak	-	2,74	2,4	2,25	2,16	m ²
Gewicht per pak	ISO23997	22	20	20,08	17,6	kg
Totale dikte	ISO24337	4,5	4,5	4,5	4,5	mm
Dikte toplaag	EN429	0,55	0,55	0,55	0,55	mm
Kern	-	Geluidsabsorberende, robuuste en watervaste Floorify® Rigid Core				
Afwerking	-	Beschermd met vlekresistente Floorify® Quiet Sense Technology				
Plaatsingsmethode	-	Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie				

Fabrieksgarantie

	Gebruiksklasse	ISO10582	33
	CE	EN 14041	DoP FF001
	Garantie	Residentieel gebruik	25 jaar

Technische data

	Norm	Normvereisten	Floorify® resultaten	
	Slijtbestendigheid	EN13329, Annex E	≥ 2000 rotaties	≥ 4000 rotaties - AC4
	Stootbestendigheid	EN13329	≥ 1600 mm	In combinatie met Floorify® Comfort ondervloer: > 1800mm - IC3
	Weerstand tegen indrukken	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	OK in combinatie met Floorify® Comfort ondervloer
	Vlekbestendigheid	EN423	Groep 1 en 2: graad 5 Groep 3: graad 4	Groep 1, 2 en 3: graad 5
	Lichtechtheid	ISO 105-B02:1994, Method 3a	≥ 6	> 6
	Brandeigenschappen	EN 13501-1 ISO 9239-1	-	Bfl-s1
	Dimensionele stabiliteit	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
	Treksterkte	ISO24334	Langs: ≥ 1kN/m Dwars: ≥ 1,5kN/m	Langs: > 8kN/m Dwars: > 8kN/m (n/a visgraat)
	Verplaatsing meubelpoten	EN424	Geen zichtbare veranderingen	Geen verandering
	Rolstoeltest	EN425	≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, geen vervormingen	OK bij plaatsing op Floorify® Comfort Ondervloer
	Slipweerstand	EN13893 DIN 51130:2014	-	DS R10

	Zwelling	ISO24336	≤ 18%	0%
	Warmteweerstand (vloer + ondervloer)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0686R (m²K/W) (0,0146 vloer + 0,0540 ondervloer)
	Vloerverwarming	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape Niet combineerbaar of getest met vloerverwarmingsfilms.		
	Reductie doorgangsgeluid	ISO712	ΔLw18Db	In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: ΔLw21Db (ΔLln10Db)
Gevaarlijke substanties				
	Formaldehyde uitstoot	EN14041	-	E1
	TVOC 28 days	< 1000µg/m³	-	< 10µg/m³
	Emissies in binnenlucht	Décret n° 2011-321	-	A+
	REACH	-	-	Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen
	Weekmakers	-	-	DOPT - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij

Floorify NV reserves the right to make alterations to material and structures when this serves to improve the quality
Floorify NV, Noordstraat 140, B-8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: sales@Floorify.com - T +32 (0)51 140 180