



Le **contreplaqué Kiwipty** est composé d'un noyau 100 % résineux, collé à la résine mélamine et revêtu de placages de finition engineered de haute qualité.

Il convient aux environnements humides et peut être utilisé pour des applications structurelles et non structurelles, selon l'épaisseur du panneau.

2500 x 1220 mm 2440 x 1220 mm 2140 x 1220 mm							
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard	épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
3.6 mm	250	3+2		15 mm	60	9+2	x
5 mm	180	3+2	x	18 mm	50	11+2	x
5.5 mm			x	21 mm	43	13+2	x
6 mm	150	5+2	x	22 mm	43	13+2	x
8 mm	113	5+2	x	25 mm		15+2	x
9 mm	100	5+2	x	30 mm			x
10 mm			x	40 mm			x
12 mm	75	7+2	x				

3050 x 1530 mm 3100 x 1525 mm			
épaisseur (mm)	# / coli	# plis	Stock standard
5 mm			x
8 mm			x
9 mm	80	5+2	x
10 mm			x
12 mm	45	7+2	x
15 mm	36	9+2	x
18 mm		11+2	x
21 mm		13+2	x
25 mm		15+2	x
30 mm	21		x
40 mm			x

COMPOSITION

Finition: placage engineered haute qualité, qualité A/A

CLASSE D'USAGE	EN636-2S CE2+ usage structurel et non structurel
TOLÉRANCE	0,8 mm selon EN315
COLLAGE	EN314-2/2 (collage à la mélamine)
DENSITÉ	± 560 kg/m ³
REACH	Conforme (E0.5)
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	D-s2,d0 (>=9mm)
CERTIFICAT	FSC®