

BÉTONPLEX CHILI



DESCRIPTION

Le contreplaqué filmé Chili est fabriqué à partir de pin fin et ses chants sont scellés lors de la production. Si vous utilisez des panneaux de ce type, il est recommandé de les recouper et de reboucher les nouveaux bords afin d'éviter toute détérioration due à la capillarité. Il peut être réutilisé jusqu'à 20 fois (avec un soin raisonnable).

APPLICATION

Il est recommandé pour le béton nécessitant un traitement supplémentaire, comme la peinture ou d'autres types de revêtement.

ÉPAISSEURS (mm)

15 - 18 - 21

DIMENSIONS (mm)

2440 x 1220
2500 x 1250

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ	120g/120g
COULEUR	marron
TOLERANCE	EN-315 : Min: 17,06 Max: 18,74 mm
CLASSES DE SERVICES	EN636-3 S
COLLAGE	EN314-2/3
DENSITÉ	500 - 550 kg/m ³
REACTION TO FIRE	D-s2,d0