



WOOD

Houtbeschermende lakken

	RESOLAQ AQUA	PRIMER RESIT PLUS	RESOLAQ AQUA MAT	RESOLAQ AQUA SATIN	AQUALAQ MAT	AQUALAQ SATIN	SATILUX-U-EXTREME
Glans (60° Gn)	laagsatijn	mat satijn	mat 85°-15 Gn	satijn 60°-20 Gn	mat 60°-15-20 Gn	satijn 60°-30-40 Gn	satijn 60°-35 Gn
Overschilderbaar na (bij 20°C)	min. 4 u	18 u	min. 8 u	min. 8 u	min. 4-8 u	min. 4-8 u	16h
Droogtijden bij 20°C							
- Stofvrij	30 min.	1,5 u	1 u	na 1 u	1 u	na 1 u	1 u
- Kleefvrij	-	2,5 u	-	-	-	-	4 u
- Droog	2 u	14 u	6 u	na 6 u	2 u	2 u	7 u
Theoretisch rendement	± 10-12 m²/L	± 10-12 m²/L	± 9-10 m²/L	± 9-12 m²/L	± 9-12 m²/L	± 9-12 m²/L	± 12 m²/L
Glans- en kleurbehoud	-	-	zeer goed (bij binnentoepassing)	zeer goed (bij binnentoepassing)	zeer goed	zeer goed	zeer goed (bij buittentoepassing)
VOC	< 100 g/L	< 350 g/L (gebruiksklaar)	< 130 g/L	< 95 g/L	< 34 g/L	< 34 g/L	< 450 g/L
Aanbevolen laagdikte	40 - 50 micron	40 - 60 micron	40 - 50 micron	40 - 50 micron	-	-	40 - 60 micron
Vaste stofgehalte							
- In volume	36 (+ 2)%	58 (+ 1)%	35 (+2)%	35 (+2)%	36 (+2)%	36 (+2)%	55 (+ 3)%
- In gewicht	47 (+ 2)%	76 (+ 1)%	48 (+ 2)%	48 (+ 2)%	48 (+ 2)%	48 (+ 2)%	70 (+ 3)%
Densiteit	1,24	1,37	1,26	1,24	1,23	1,23	1,32