



Le Crépi Toscane WILLCO peut être appliqué sur n'importe quel support stable, propre et sec, comme par exemple les Couches d'Egalisation WILLCO. Peut aussi être appliqué sur le béton, le ciment fibreux, des panneaux en bois, le béton cellulaire prétraité, des panneaux métalliques prétraités etc. Aussi bien sur des supports qui ont déjà été peints avec des peintures minérales, des peintures de dispersion ou des peintures acryliques. Les différents supports doivent être prétraités de manière exacte. Ne peut pas être appliqué sur un support humide.

Description du Produit

Caractéristiques

Un crépi à base de résines silicones avec un grain très fin pour obtenir des structures rustiques avec un flair méditerranéen. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Le Crépi Toscane peut être appliqué dans des épaisseurs de 1,5 mm jusqu'à 5 mm; et être structuré avec une brosse ou autres outillages.

Résistant aux intempéries, imperméable, laissant respirer le support, sans plastifiants, insaponifiable et résistant aux intempéries. Séchage par évaporation de l'eau.

Couleurs

Livable en blanc ou d'après la Carte de Coloris WILLCO. Des couleurs spéciales sont sur demande.

Densité	Environ 1,80 kg/cm ³
Liant	Une émulsion à base de résines silicones en combinaison avec une dispersion de copolymère d'acrylate
Composition selon la directive VdL	Dioxyde de titane, carbonate de calcium, hydroxyde d'aluminium, diatomée, des silicates, de l'eau et des additifs. Contient comme agents de conservation: benzisothiazolinon et méthylisothiazolinon.
Spécifications selon DIN EN 1062	Perméabilité à la vapeur d'eau (Valeur Sd): V ₁ (haut) Perméabilité à l'eau (Valeur W): W ₃ (bas)
Brillance	Mat

Prétraitement du Support

Bien nettoyer le support et éloigner les parties qui ne tiennent pas afin d'obtenir un soutien stable, propre et sec.

Prétraiter les supports absorbants, sablonneux, farineux ou crayeux avec la Couche d'Imprégnation à Base de Résines Silicones W WILLCO. Neutraliser et relaver des supports fraîchement plâtrés. Isoler les supports contenant des matières qui peuvent causer des tâches dans le



crépi avec La Couche de Fond Isolante W WILLCO.

Les supports brillants et non absorbants doivent d'abord être poncés. L'huile ou d'autres matières qui ne permettent pas une bonne adhérence, doivent être éloignées.

Application

Préparation du produit

Le Crépi Toscane WILLCO est prêt à l'emploi, mais peut néanmoins être mélangé avec un peu d'eau pour une application plus facile. Bien mélanger avant l'usage, avec un malaxeur à vitesse lente.

Les matériaux avec des numéros de production différents doivent ou bien être mélangés entre eux ou bien être appliqués séparément. Le numéro de production se trouve sur le seau.

Suite des différentes couches

La COUCHE DE FOND: Pour obtenir un support uniformément absorbant, il est nécessaire d'appliquer la Couche de Fond WILLCO dans la même couleur que le crépi. La Couche de Fond WILLCO peut être diluée à 2 : 1 d'eau au maximum.

Le CREPI: Après un temps de séchage de 6 heures au minimum, le Crépi Toscane WILLCO est appliqué dans l'épaisseur désirée avec une taloche inoxydable, avec une brosse ou à la projection. Ensuite structurer le crépi avec une brosse ou autres outillages.

Le Crépi Toscane WILLCO peut être pulvérisé avec un pistolet à trémie ($\pm$ 3-4 bar) ou une pompe à vis appropriée. La taille de la buse de pulvérisation dépend de la taille du grain. Faites attention aux instructions du fabricant de l'équipement utilisé.

Consommation

Dépendant de l'épaisseur et de la structure entre 1,5 kg et 4 kg/m².

Pour connaître la consommation exacte, il est nécessaire de faire des échantillons sur le support en question.

Epaisseur

Dépendant de la structure entre 1,5 mm et 5 mm.

Nettoyage des outils

Directement après l'usage avec de l'eau.



Température

Ne pas appliquer en dessous de + 5°C (la température de l'air et du support). Ni par ensoleillement trop fort ou par risque de gel.

Séchage

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur des grains. A 20°C et une humidité relative de 65 %, le crépi peut être chargé après 2 à 3 jours. Le processus de séchage lui-même procède toujours par évaporation de l'eau présente. Plus l'humidité est élevée, plus le crépi a besoin de temps pour sécher. Il n'est pas rare que le crépi qui a séché en surface soit encore humide au cœur. Par conséquent, lorsque le taux d'humidité est supérieur à 85 %, le processus de séchage peut s'arrêter. Il y a toujours un risque de dégâts dus à pluies tardives sur un crépi décoratif. Il est conseillé de protéger le Crépi Toscane WILLCO contre les intempéries et les influences mécaniques pendant le processus de séchage.

Emballage

Des seaux plastiques de 20 kg.

Autres Informations

Stockage

Bien fermer les seaux et stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Protéger contre le soleil. Eventuellement recouvrir le crépi avec un peu d'eau.

Peut se conserver au minimum un an dans son emballage d'origine.

Déchets

Les matériaux durcis peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Les matériaux qui n'ont pas encore pris, doivent être mélangés avec du ciment, laissés durcir et jetés avec les ordures ménagères. Vérifiez toujours auprès de votre ville ou municipalité.

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatif, mais ne sont pas contraignantes. En cas de livraisons supplémentaires, de légères différences de couleur ne sont pas à éviter. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne la couleur, la structure, l'épaisseur des grains etc.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique
Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

