

De WILLCO Vloerverf kan aangebracht worden met borstel, rol of spuitapparatuur. De WILLCO Vloerverf kan aangebracht worden op alle draagkrachtige, droge en propere ondergronden, zoals b.v. in kelders, gangen, hobbyruimten, overdekte balkons enz. Aangezien de WILLCO Vloerverf weers- en verouderingsbestendig is, kan ze ook buiten gebruikt worden op betonondergronden waarbij UV- en alkalibestendigheid alsook een geringe waterdichtheid een pluspunt zijn. Op nieuwe betonondergronden werkt een beschermingslaag als de WILLCO Vloerverf ook als carboniseringsrem tegenover weersinvloeden. Niet geschikt zijn plaatsen waar constant water staat d.w.z. verlagings, kuilen op horizontale vlakken. De WILLCO Vloerverf mag niet aangebracht worden op ondergronden met opstijgende vochtigheid.

## Productbeschrijving

### Eigenschappen

Een matte vloerverf met een uitstekende dekkracht. Waterverduunbaar, zonder oplosmiddelen en gemakkelijk te verwerken. De droge vloerverf is waterafstotend, alkalibestendig, slijtvast, bestand tegen de inwerking van zwakke zuren en soppen; alsook kortstondig tegen motorolie en brandstof.

Bindmiddel	Acrylaat-mengpolymerisaat
Verdunning	Water
Pigmentbasis	Alkalibestendige en lichtechte pigmenten, titaandioxide
Dichtheid	1,34 kg/dm <sup>3</sup>

### Samenstelling volgens Vdl-richtlijn:

Polymeerdispersie, titaandioxide, organische/anorganische kleurpigmenten (afhankelijk van de kleur), minerale vulstoffen, water, glycol, glycolether, additieven, verdikkings- en bewaarmiddelen.

### Kleuren

Zie specifieke kleuren voor WILLCO Vloerverf in de WILLCO Kleurenkaart. Speciale kleuren kunnen gemaakt worden op aanvraag. De kleuren kunnen onderling gemengd worden. De WILLCO Vloerverf mag niet gemengd worden met andere WILLCO Producten noch met de WILLCO Voltoonverven; dit om de waterdichtheid niet te verminderen.

## Voorbehandeling van de ondergrond

Ondergrond grondig reinigen! De ondergrond moet droog, vast, proper en draagkrachtig zijn. De te behandelen beton moet uitgehard, droog en proper zijn. Nieuwe betonondergronden indien nodig ontdoen van sluiers en stof. Bestaande verven op oude beton controleren op een goede hechting en voldoende zuigkracht.

Vet, olie of andere producten die geen goede hechting toelaten moeten met de hiervoor geschikte reinigingsmiddelen verwijderd worden.

## Verwerking

### Bereiding van de materialen

De WILLCO Vloerverf is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking, bv. indien men de WILLCO Vloerverf wil spuiten. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

Materialen met een verschillend fabricatienummer moeten ofwel apart verwerkt worden ofwel onderling goed gemengd worden. Het fabricatienummer staat vermeld op het etiket.

### Opbouw van de verschillende lagen

1° laag: WILLCO Vloerverf met maximum 20 % water verdunnen en dekkend aanbrengen

met borstel, rol of spuitapparaat.

2° laag: Na droging van de eerste laag, ten vroegste na 6 uur, WILLCO Vloerverf met maximum 5 % water verdunnen en aanbrengen met borstel, rol spuitapparaat.

Een eventuele derde laag mag ten vroegste na 24 uur aangebracht worden. Deze derde laag verbetert de mechanische duurzaamheid.

#### **Verbruik**

Ongeveer 400-600 ml/m<sup>2</sup> in twee lagen.

Ongeveer 600-800 ml/m<sup>2</sup> in drie lagen.

Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond.

Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

#### **Reinigen van de werktuigen**

Direct na het gebruik met water reinigen.

#### **Temperatuur**

Niet onder + 5°C (temperatuur van de lucht en van de ondergrond). Niet verwerken bij té sterk zonlicht of wanneer vorst verwacht wordt.

#### **Droogtijd**

De vers aangebrachte WILLCO Vloerverf moet gedurende de ganse droogtijd beschermd worden tegen regen en vocht. De droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder normale omstandigheden is de WILLCO Vloerverf belastbaar na 24 uur.

### **Verpakking**

Plastiek emmers van 5 liter, 10 liter of 15 liter.

### **Verdere informatie**

#### **EG-richtlijn 2004/42/EG:**

VOC-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/c): 75g/l (2007) / 40g/l (2010).

Dit product bevat maximaal 40g/l en is daarmee conform aan deze wetgeving.

#### **Opslag**

Emmers goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht.

Geopende verpakkingen eventueel met een beetje water afdekken.

Minimum 1 jaar houdbaar in de originele gesloten verpakking.

#### **Afval**

Opgedroogde resten d.w.z. afgebonden materiaal kan samen met het normale huisvuil meegegeven worden. Niet uitgehard materiaal met cement mengen, laten drogen en dan met het huisvuil meegeven.

#### **Opmerkingen**

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen. Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Bij naleveringen, zijn geringe kleurafwijkingen niet te vermijden. Alle leveringen moeten voor de verwerking gecontroleerd worden op kleur, structuur, korrel dikte enz.